

## Instruktion för slipning av trägolvet

Slipningen påbörjas med den stora maskinen. För att få rätt sliphylsa skall du titta i [slippapperstabellen](#) som finns längst ned på sidan.

1. Slipvalsens manövreras med ett enkelt handgrepp. Hög- och sänkspaken är konstruerad så att du inte behöver släppa styrhandtagen vid höjning och sänkning av valsens. Valsen måste vara i uppfällt läge innan du börjar.
2. Sätt in kontakten i vägguttag som är försedd med jordfelsbrytare. Se till att strömuttaget är säkrat med 10A trög säkring.
3. Slå på maskinens strömbrytare och vänta ca fem sekunder tills damppåsen är fylld med luft. Maskinen får absolut inte startas utan att en sliphylsa är monterad på valsens.
4. Slipa med de sliphylsor och i de slipriktningar som anges i [slippapperstabellen](#) samt [slipschemat](#).
5. För maskinen lugnt framåt och sänk valsens försiktigt. Valsen får aldrig sänkas när maskinen står stilla. Prova gärna på en spånskiva innan du börjar slipa golvet.
6. Hög valsens precis innan du når fram till väggen. Backa tillbaka i samma spår och sänk valsens försiktigt.
7. Golvslipmaskinen når inte ända in till väggen utan där används istället kantslipmaskinen. Slipning med kantslipmaskinen skall ske med samma kornstorlekar som till golvslipmaskinen.
8. Dammsug golvet efter varje slipning.


## Slipschema

De flesta golv skall slipas i träets längdriktning. Slipa alltid lite omlott.

Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera riktningen och sedan i rummetslängdriktning.



Om mönstret består av omväxlande längs- och tvärriktning bör slipningen i möjligaste mån ske i träets längdriktning. En extra slipning med 120 korns slippapper är att rekommendera.



Gamla furu- och grangolv slipas först diagonalt med kornstorlek 36 (och 24 om det är djupa jack eller mycket ojämt) och sedan rakt i träets längdriktning med kornstorlek 60 och 120. Golvet slipas tre till fyra gånger med olika fint slippapper. Syna golvet efter slipning en så att inga slipränder syns.

**Töm damppåsen efter slipning och töm innehållet på en brandsäker plats !**

## Materialåtgång

(normalförbrukning/20 kvm)

Golv	Sliphylsor	Sliprondeller	Trägolsslack
Parkettgolv	2 st korn 36	2 st korn 36	5-6 Liter
	1 st Korn 60	1 st Korn 60	
	1 st Korn 120	1 st Korn 120	
Furu och grangolv	ev 2 st Korn 24	ev 2 st Korn 24	8-10 liter
	2 st Korn 36	2 st Korn 36	
	1 st Korn 60	1 st Korn 60	
	1 st Korn 120	1 st Korn 120	